

SCHEDA TECNICA

Primer di collegamento per l'applicazione di finiture minerali, acril-silossaniche, ai silicati, su supporti murali all'interno ed all'esterno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura del legante: Styrene - acrilato in emulsione acquosa.

Peso specifico: 1,460 kg./litro circa.

Viscosità a 25 gr. C. 7000 CPS Brookfield RVT, girante 4 velocità 20

COMPOSIZIONE:

Copolimero in emulsione ad alto potere legante, alcali resistente, additivato al fine di migliorare le caratteristiche di penetrazione e consolidamento del supporto, esente da formaldeide ed a basso VOC. Biossido di titanio e fillers minerali che promuovono l'adesione chimico-fisica delle finiture e determinano un ottimo potere uniformante di assorbimento del supporto.

ESSICCAZIONE: IN SUPERFICIE 1/2 ORE SOVRAVERNICIABILE DOPO MINIMO 4 ORE IN NORMALI CONDIZIONI DI TEMPERATURA E UMIDITA'

APPLICAZIONE: PENNELLO, RULLO. TEMPERATURA DI APPLICAZIONE MIN. 5°C.- MAX 40 °C.

UMIDITA' RELATIVA AMBIENTE: MASSIMO 80 %

Il prodotto va diluito in percentuale variabile dal 20 al 50% con acqua a seconda del supporto da trattare e della copertura desiderata. E' consigliabile la maggiore diluizione per applicazioni su supporti relativamente friabili, onde permettere una migliore penetrazione.

Permette di ottenere un'ottima uniformità di assorbimento del supporto trattato, migliorando le caratteristiche di uniformità di tinta e lavorabilità dei prodotti di finitura.

Ne consigliamo l'impiego come sottofondo ideale per intonaci nuovi e vecchi, vecchie tinteggiature ben ancorate, pannelli in cartongesso, rasature in gesso, rivestimenti plastici o minerali da ritinteggiare, fibrocemento, calcestruzzo, pannelli in legno truciolare e multistrato.

CONSUMI: Variabili a seconda dei supporti da trattare, indicativamente da 100 a 150 gr. di prodotto per metro quadrato.

Tutte le informazioni, raccomandazioni e suggerimenti che appaiono in questo bollettino riguardanti l'impiego dei prodotti, sono basate su prove e dati ritenuti attendibili, tuttavia è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità dei prodotti qui descritti per il loro specifico uso. Poiché l'effettivo utilizzo da parte di altri va oltre il nostro controllo, nessuna garanzia, esplicita o implicita, viene data in linea generale per quanto concerne gli effetti di tale impiego oppure per i risultati che si intendono ottenere e neppure si assume qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dall'impiego da parte di altri dei prodotti qui descritti senza il nostro specifico controllo. Nemmeno le informazioni qui riportate sono da interpretarsi come assolutamente complete, poiché ulteriori informazioni possono essere necessarie o consigliabili quando esistono particolari o eccezionali condizioni o circostanze di lavoro. Il nostro personale tecnico è a disposizione per informazioni e chiarimenti e per la soluzione di problematiche specifiche.

UN MONDO DI SOLUZIONI E DI SERVIZI PER I PROFESSIONISTI DEL COLORE

**SERVICE
COLOR**
SINCE 1984

SERVICE COLOR SRL
Torre Boldone (BG)
24020 - via Bruciata, 15
Tel. 035 344 455
torreboldone@servicecolor.it

FILIALE 1
Brembate (BG)
24041 - via Veneto, 24/26
Tel. 035 801 107
brembate@servicecolor.it

FILIALE 2
Martignano (BG)
24057 - via Fermi, 3
Tel. 0363 987 116
martignano@servicecolor.it