

Caratteristiche - CALCEPRONTA è uno stucco a base di grassello di calce, arricchito con additivi di origine vegetale e minerale, adatto per realizzare rasature sottili e spatolati ad effetto marmorino su intonaci a base di calce e supporti murari vari, opportunamente preparati, in interni.

Si possono eseguire rasature molto sottili in cui traspare la grana del fondo, ottenendo così il tipico effetto puntinato, direttamente su intonaci in malta fine di calce ben uniformi, oppure su intonaci in malta bastarda opportunamente ben rifiniti e preventivamente rasati con il ns. prodotto di fondo MARLUX ANTICO s. 51.

Qualora si voglia ottenere una superficie molto lucida e ottimamente ancorata, con il tipico effetto ombreggiato dei tradizionali marmorini, su intonaci in malta bastarda ben rifiniti, è consigliabile la preparazione del fondo con il ns. prodotto MARLUX LISCIO s. 50.

Le moderne tecniche di produzione adottate ed i particolari additivi di origine minerale e vegetale impiegati, assicurano lavorabilità, resistenza e durata di gran lunga superiori al normale grassello di calce.

La composizione essenzialmente minerale, garantisce un'ottima traspirabilità, bassa ritenzione di sporco e resistenza all'attacco di muffe e batteri.

Composizione - Calce spenta stagionata, ossidi di ferro e terre coloranti come pigmenti, speciali additivi di origine vegetale e minerale.

Applicazione :

L'applicazione viene effettuata a spatola in acciaio inox su intonaci stagionati (min. 28 gg.), e di accertata consistenza. Non applicare su fondi molto assorbenti senza adeguata umidificazione, gli intonaci eccessivamente assorbenti e poco coerenti, devono essere pre-trattati con una mano di FISSATIVO MINERALE s. 103.

Il sottofondo deve essere comunque esente da materiali che possano pregiudicare l'aderenza del prodotto (polvere, sporco, grasso, vernici, distaccanti).

In presenza di fondi con sensibili tracce di umidità o efflorescenze saline, e' necessario provvedere alla rimozione dell'intonaco deteriorato e al successivo rifacimento dello stesso, preferibilmente con specifici prodotti risananti - anti umidità.

Per rasature ad effetto puntinato su intonaci in malta fine, nuovi o mai tinteggiati, piani e ben rifiniti, provvedere prima di tutto alla cartavetratura e spazzolatura del fondo in modo da eliminare granelli di sabbia troppo in superficie o non coerenti, pre-trattare il supporto come sopra specificato, quindi applicare CALCEPRONTA con frattazzo in acciaio inox, sempre in spessori sottili, in una o più mani a seconda dell'effetto e della copertura desiderata, per ottenere un effetto puntinato molto marcato applicare sempre pochissimo prodotto.

L'ultima mano deve essere sempre applicata non oltre 12 ore dopo la stesura delle mani precedenti, con fratazzate incrociate e ben distribuite e successivamente lucidata con frattazzo inox mantenuto costantemente pulito ed umido. La lucidatura deve essere effettuata prima che il prodotto sia completamente asciutto.

Nel caso di intonaci mal rifiniti, o in presenza di rappezzi visibili di intonaco e' consigliabile l'applicazione a frattazzo inox di una o più mani del nostro prodotto tipo MARLUX ANTICO s. 51 da rifinire con fratazzino di spugna al fine di ottenere una superficie uniforme.

Per rasature su intonaci già tinteggiati, su pannelli in cartongesso, legno truciolare o multistrato, pareti rasate a gesso, accertarsi della consistenza del fondo e dell'ancoraggio della pittura esistente, vecchie pitture a base sintetica male ancorate devono essere rimosse o, quanto meno, spazzolate accuratamente con spazzola in acciaio.

Rimuovere i residui polverosi e trattare quindi con una mano di Primer coprente MUROBASE diluito al 30 % con acqua, applicare quindi con frattazzo inox una o più mani del nostro prodotto MARLUX ANTICO s. 51, da rifinire con fratazzino di spugna al fine di ottenere una superficie uniforme.

Dopo completa essiccazione, applicare, con frattazzo in acciaio inox, sempre in spessori molto sottili, una o più mani di CALCEPRONTA, a seconda dell'effetto e della copertura desiderata procedendo come già descritto sopra.

UN MONDO DI SOLUZIONI E DI SERVIZI PER I PROFESSIONISTI DEL COLORE

**SERVICE
COLOR**
SINCE 1984

SERVICE COLOR SRL
Torre Boldone (BG)
24020 - via Bruciata, 15
Tel. 035 344 455
torreboldone@servicecolor.it

FILIALE 1
Brembate (BG)
24041 - via Veneto, 24/26
Tel. 035 801 107
brembate@servicecolor.it

FILIALE 2
Martinengo (BG)
24057 - via Fermi, 3
Tel. 0363 987 116
martinengo@servicecolor.it

Qualora si vogliano ottenere finiture non puntinate ma con l'effetto ombreggiato dei tradizionali marmorini, impiegare quale prodotto di fondo al posto del MARLUX ANTICO S. 51, il prodotto MARLUX LISCIO s. 50, seguendo poi le stesse modalità.

Consumi - Variabili a seconda del supporto e del numero di mani applicate, indicativamente da 0,500 a 1 kg. per mq.

Per il prodotto MARLUX di fondo, indicativamente da 1 a 2 kg. per mq.

Confezioni - Da 20 kg. e 5 kg. netti.

Conservare in ambienti asciutti a temperature superiori a + 5 gradi C.

Avvertenze importanti:

Per applicazioni su intonaci a civile a base di **malte fini di calce** con scarso o nullo contenuto di cemento e su **intonaci premiscelati** caratterizzati da **elevata porosità e altissimo assorbimento**, si rende sempre necessaria una corretta valutazione delle caratteristiche del supporto prima di iniziare l'applicazione della finitura.

Bisogna sempre tenere presente che:

- un intonaco troppo assorbente è causa di essiccazione troppo veloce della finitura e quindi di minore ancoraggio della stessa,
- un intonaco con presenza diffusa di micro-cavillature sarà probabilmente destinato a distaccarsi dal supporto e comunque le cavillature si presenteranno nel tempo più evidenti sulla finitura a base minerale;
- un intonaco che una volta inumidito di sgretoli facilmente, non può sopportare la sovra - applicazione di finiture ad elevato ancoraggio (tipo MARLUX);
- una malta fine di sola calce scarsamente coerente, non sopporterà l'energica azione di schiacciamento data dal frattamento durante l'operazione di lucidatura della finitura minerale e potrà distaccarsi dal sottostante intonaco grezzo, specie se premiscelato.

Alla luce di quanto sopra, si dovrà stabilire se l'intonaco è o meno idoneo a ricevere certi tipi di finitura. Su questi supporti, è consigliabile quindi effettuare una preventiva applicazione di prova della finitura per verificarne innanzitutto l'ancoraggio, sempre previo trattamento del fondo con una o più mani ben distribuite di **PRIMER MINERALE s. 103** allo scopo di consolidare il più possibile e regolare l'assorbimento del supporto.

Non mescolare eccessivamente il prodotto prima dell'uso con agitatori meccanici per evitare la diminuzione di viscosità tipica del grassello di calce, qualora sia necessario mettere in tinta il prodotto, attendere possibilmente 24 ore prima di applicarlo.

Non applicare con temperature inferiori ai +5° C. tenendo conto anche del necessario tempo di presa ed essiccazione (mediamente 4-6 ore).

Per ottenere i migliori risultati applicativi e' indispensabile che sia particolarmente curata l'uniformità della stesura sia come spessori applicati che come metodiche di spatolatura e lucidatura. Sul prodotto perfettamente asciutto si può applicare una mano di PROTETTIVO "D" a base di cere neutre in pasta, lucidato con panno in lana per conferire maggiore brillantezza ed idrorepellenza, oppure, per aumentarne la pulibilità una mano a pennello dell'idrorepellente in emulsione acquosa IDROTOP s. 56. La corrispondenza delle tinte di cartella e la realizzazione di tinte al campione, sono condizionate dalle particolari caratteristiche della calce, che può comportare differenze anche sensibili rispetto al riferimento, in funzione dei pigmenti impiegati, della stagionatura del prodotto, dell'assorbimento del supporto e delle condizioni di applicazione.

UN MONDO DI SOLUZIONI E DI SERVIZI PER I PROFESSIONISTI DEL COLORE

**SERVICE
COLOR**
SINCE 1984

SERVICE COLOR SRL
Torre Boldone (BG)
24020 - via Bruciata, 15
Tel. 035 344 455
torreboldone@servicecolor.it

FILIALE 1
Brembate (BG)
24041 - via Veneto, 24/26
Tel. 035 801 107
brembate@servicecolor.it

FILIALE 2
Martinengo (BG)
24057 - via Fermi, 3
Tel. 0363 987 116
martinengo@servicecolor.it