

(Cod.3852101330)

## CASAVIVA

Idropittura lavabile per interno a base di resina acrilica di buona copertura, ideale per supporti minerali in genere e cartongesso. Indicato per uso interno.  
 Tinteggiabile con Sistemi Tintometrici Casati a 2 basi.



### DESCRIZIONE PRODOTTO

<b>CAMPO D'APPLICAZIONE</b>	Idropittura lavabile per interni a buona copertura ed opacità con eccellente effetto decorativo finale. È ideale per Intonaci civili, cartongesso, pareti rasate a stucco e supporti minerali in genere. Consente un'ottima ripresa sulle mani intermedie in quanto maschera perfettamente le imperfezioni dell'intonaco evitando i fenomeni di lumacatura; ideale come pittura lavabile per interno perché idrorepellente e scarsamente assorbente.
<b>PROPRIETA'</b>	Esente da solventi. Aspetto molto opaco (UNI EN ISO 2813:2002). Buona permeabilità al vapore acqueo. Buona resistenza agli alcali. Buona copertura. Bassa presa di sporco. Ottima adesione su qualsiasi superficie minerale pulita ed asciutta.
<b>COLORE</b>	Colorabile con Sistema Tintometrico EVOLUTION o PREMIUM nelle basi 2 e 3. Per un'applicazione uniforme della tinta si raccomanda di applicare confezioni con lo stesso numero di lotto.
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,700 Kg/l nella Base Bianca. 1,710 Kg/l nella Base 2. 1,520 Kg/l nella Base 3.
<b>LEGANTE</b>	Resine acriliche emulsionate in acqua.
<b>SOSTANZE CONTENUTE</b>	Resine acriliche, cariche, extender e pigmenti selezionati.
<b>DATI TECNICI</b>	Viscosità Brookfield: 13000 – 15000 CPS. Residuo Secco: 69 ± 2%. Punto di bianco: 88 circa. Permeabilità al vapore acqueo: Alta ( Sd: 0,008 m a 210 micron; mu: Sd/S= 39 ). Grado di brillantezza: Molto Opaco (UNI EN ISO 2813:2002). Riflettanza: < 5 con angolo di incidenza di 85° (UNI EN ISO 2813:2002). Granulometria: Classe Fine (EN 21524, ISO 787-7). Dimensione particelle: ≤ 100 µm (EN 21524, ISO 787-7). Potere coprente: Classe 2 - con resa di 8 m <sup>2</sup> /l (ISO 6504-3:2207- Metodo B). Resistenza allo strofinamento ad umido: Classe 3. (UNI EN ISO 11998:2006).

### FONDI E PRETRATTAMENTO DEI FONDI

<b>REQUISITI GENERALI</b>	È di fondamentale importanza un'attenta valutazione del supporto da trattare da parte dell'operatore che esegue il lavoro di verniciatura. Si raccomanda, per la buona riuscita del lavoro, di applicare CASAVIVA su supporti sicuramente stabilizzati e opportunamente preparati. Se si tratta di un ripristino di opere murarie precedentemente verniciate, assicurarsi che gli strati sottostanti di vecchie pitture siano fortemente ancorati al fine di poter sopportare l'applicazione e l'adesione della finitura. Qualora queste condizioni non fossero rispettate, prima di applicare
---------------------------	--

	CASAVIVA, procedere con l'asportazione meccanica di tutti gli strati di vecchie pitture scarsamente ancorate. Se si tratta invece di supporti minerali mai trattati, assicurarsi che siano ben puliti e, se necessario, rimuovere accuratamente polveri superficiali, incrostazioni formatesi col tempo (salnitro, etc.), sporco, unto e grasso. In presenza di muffe, alghe o muschi trattare con RISANA (Cod.3852911290). Isolare quindi il fondo con JOLLY FIX (Cod.3852201090) diluito con acqua max 300% o UNIVERSAL FIX (Cod.3852201490) diluito 1:1 con acqua. Una volta assicuratisi che il supporto sia ancorato è possibile applicare come mano di fondo HYDROPRIMER (Cod.3852206740).
--	--

<b>LAVORAZIONE</b>	
<b>METODO APPLICATIVO</b>	Per ottenere un buon risultato sia a pennello che a rullo che a spruzzo (anche airless), applicare due mani a stesura incrociata. CASAVIVA va diluito con acqua di rete in ragione del 40% massimo. Mescolare il prodotto prima dell'applicazione, stendere quindi una mano di prodotto sul supporto in maniera omogenea ed uniforme. Applicare quindi le mani a finire lasciando intercorrere 5-6 ore tra una mano e l'altra in condizioni ambientali ottimali.
<b>SPRUZZO AIRLESS</b>	Il prodotto può essere applicato con apparecchiature airless, diluendo CASAVIVA in ragione del 30-40% con acqua e regolando opportunamente la pressione di esercizio. Durante l'applicazione proteggere le vie respiratorie con adeguate mascherine FFP3.
<b>TEMPERATURA IN LAVORAZIONE</b>	Non applicare con temperatura inferiore a + 5°C e superiore a + 40°C. Umidità relativa massima consentita: 75%. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia, pericolo di gelate notturne onde evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film.
<b>CONSUMO</b>	10-12 mq/litro per mano (la resa dipende molto dalle condizioni del supporto in termini di assorbimento ed asperità).
<b>DILUIZIONE</b>	30 ± 10% secondo le esigenze con acqua di rete.
<b>ESSICCAZIONE</b>	Fuori polvere dopo circa 3 ore. Essiccazione in profondità dopo 5-6 ore. 48 ore per ottenere il massimo della lavabilità. Le tempistiche sono da considerarsi tali in condizioni ambientali ottimali (temp. +5°C / +30°C, UM < 70%).
<b>PULIZIA DEGLI ARNESI</b>	Subito dopo l'uso con acqua di rete.

<b>INFORMAZIONI</b>	
<b>CONFEZIONAMENTO</b>	Confezioni da 0,750 Litri per le Basi 2 e 3. (scatole da 6 pezzi) Confezioni da 2,5 Litri. Confezioni da 5 Litri. Confezioni da 14 Litri. Pallet da 33 pezzi.
<b>COV</b>	Pitture opache per pareti e soffitti interni: Valore limite UE per questo prodotto (cat.A/a): 30 g/l. Questo prodotto contiene al massimo < 30g/l di COV.
<b>CONSIGLI DI SICUREZZA</b>	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia. Contiene: Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1); 1,2-Benzisotiazol-3 (2H) -one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one. Può provocare una reazione allergica.
<b>SMALTIMENTO</b>	Consegnare al riciclaggio solo contenitori svuotati dai residui. I residui di materiale possono essere smaltiti presso i locali centri di raccolta per rifiuti speciali.
<b>ASSISTENZA TECNICA</b>	Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza. Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni è possibile contattarci tramite il sito <a href="http://www.casati.it/contatti">www.casati.it/contatti</a> o al numero di telefono +39 045 550 244.

REVISIONE: 03/2023

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.