



HYDROLEGNO FINITURA CEROSA

(Cod. 757.000)

Finitura cerosa per legno all'acqua studiata per proteggere il supporto e ravvivare la sua tinta. La sua funzione principale è quella di preservare il legno dal degrado dovuto alle condizioni atmosferiche (UV compresi) e dall'attacco di funghi responsabili della crescita di muffe che lo ingrigiscono e scuriscono.

E' prodotto con cere e resine pregiate che conferiscono al supporto in legno un effetto semilucido-ceroso, rendendo "HYDROLEGNO FINITURA CEROSA" idoneo all'utilizzo sia come fondo che come finitura.



CARATTERISTICHE

ASPETTO	Satinato.
COMPOSIZIONE	Resine acriliche pregiate in emulsione, cere di varia natura.
VISCOSITA' FORD 4 20°C	15±2 sec.
RESIDUO SECCO	40%

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: Legno a vista.

E' adatto per legni non trattati impregnati sia all'esterno che all'interno, pregiati o poco pregiati, su perlinature, finestre, terrazzi, travi o steccati, mobili da giardino, casette in legno e palizzate.

Non ha odore sgradevole né durante l'applicazione né dopo l'essiccamento.

PREPARAZIONE SUPPORTI: Il supporto deve essere sano, pulito, asciutto, esente da tracce di sporco, grasso, ecc....

Su legni precedentemente verniciati procedere con l'asportazione meccanica, sabbatura o sverniciatura. Se il legno è stato precedentemente trattato con "HYDROLEGNO" è sufficiente carteggiare e procedere con una nuova mano di "HYDROLEGNO FINITURA CEROSA".

A seconda del metodo di applicazione il prodotto è pronto all'uso o diluibile fino ad un max del 30% di acqua in volume. Si consiglia di mescolare accuratamente ed applicare nel senso della venatura del legno.

	SUPPORTO NUOVO o SVERNICIATO	SUPPORTO NUOVO o SVERNICIATO	SUPPORTO GIA' TRATTATO	SUPPORTO GIA' TRATTATO
FONDO	HYDROLEGNO IMPREGNANTE (Cod.: 747. ...) 1 MANO	HYDROLEGNO FINITURA CEROSA 1 MANO	CARTEGGIATURA + HYDROLEGNO IMPREGNANTE (Cod.: 747. ...) 1 MANO	CARTEGGIATURA + HYDROLEGNO FINITURA CEROSA 1 MANO
FINITURA	HYDROLEGNO FINITURA CEROSA 1 o 2 MANI A PIACIMENTO	HYDROLEGNO FINITURA CEROSA 1 MANO	HYDROLEGNO FINITURA CEROSA 1 o 2 MANI A PIACIMENTO	HYDROLEGNO FINITURA CEROSA 1 MANO

ESSICCAZIONE	Fuori polvere 1 – 2 ore; secco in profondità 12 – 24 ore.
RESA	10-12 mq/l con una mano in funzione dell'assorbimento del supporto.
DILUIZIONE	A seconda del metodo di applicazione da pronto all'uso a diluibile fino ad un max di 30% in volume di acqua.
ATTREZZI	Pennello, rullo, spruzzo (anche airless), ad immersione o a straccio.
STOCCAGGIO	Nel suo contenitore originale chiuso e a temperatura tra 5-40 °C.

COLORE

Trasparente

CONFEZIONI DISPONIBILI: 0,750 Litri; 2,5 Litri.

NOTE E AVVERTENZE GENERALI

SICUREZZA:

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Dic. 09; rev.: 00; Am/g - ITA



Colorificio A. & B. CASATI Spa

Via Valpantena 59/B – 37142 VERONA

Tel. +39 045 550 244 - Fax +39 045 550414 C.Fisc./P.IVA 00222520231

www.casati.it casati@casati.it