

MICROPOROSA® EASY



Pittura all'acqua traspirante extra bianca da usarsi esclusivamente all'interno. Di facile applicazione, ottima copertura e buon punto di bianco.



SISTEMA APPLICATIVO

CAMPO D'APPLICAZIONE	È idoneo per Intonaci civili, cartongesso, pareti rasate a stucco e supporti minerali in genere. Si raccomanda di non applicare MICROPOROSA® EASY con temperature inferiori ai 5°C, superiori ai 35°C e umidità relativa > 70-75 % onde evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film.
PREPARAZIONE SUPPORTI	È di fondamentale importanza un'attenta valutazione del supporto da trattare da parte dell'operatore che esegue il lavoro di verniciatura. Se si tratta di un ripristino di opere murarie precedentemente verniciate, assicurarsi che gli strati sottostanti di vecchie pitture siano fortemente ancorate al fine di poter sopportare l'applicazione e l'adesione della finitura. Qualora queste condizioni non fossero rispettate, prima di applicare MICROPOROSA® EASY, procedere con l'asportazione meccanica di tutti gli strati di vecchie pitture scarsamente ancorate. Se invece si tratta di supporti minerali mai trattati, assicurarsi che siano ben puliti e, se necessario, rimuovere polveri superficiali, incrostazioni formatesi col tempo (salnitro, etc.), sporco, unto e grasso. Si raccomanda di non usare MICROPOROSA® EASY in abbinamento con isolanti diversi da quelli consigliati nella scheda tecnica.

	FONDO	FINITURA
SUPPORTI NUOVI	Verificare che il fondo sia stabilizzato. Successivamente isolarlo con <i>JOLLY FIX</i> (Cod. 109.001) diluito con MAX 300% acqua - o - <i>UNIVERSAL FIX</i> (Cod. 149.001) Diluito con acqua 1:1 1 mano	Idropittura Microporosa® Easy 2 mani
SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (traspiranti o leggermente sfarinanti)	<i>JOLLY FIX</i> (Cod. 109.001) Diluito con MAX 300% acqua - o - <i>UNIVERSAL FIX</i> (Cod. 149.001) Diluito con acqua 1:1 1 mano	Idropittura Microporosa® Easy 2 mani
SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)	--	Idropittura Microporosa® Easy 2 mani

INFORMAZIONI

DATI TECNICI	<ul style="list-style-type: none">• Essiccazione: 1-1,5 ore fuori polvere, 10-12 ore in profondità.• Resa: 8-10mq/litro per mano (la resa dipende molto dalle condizioni del supporto in termini di assorbimento e asperità).• Diluizione: 30 ±10% secondo le esigenze con acqua di rete.• Attrezzi: Rullo, pennello o spruzzo.• Stoccaggio: Nel suo contenitore originale chiuso e a temperatura tra 5-40° C.
COLORE	Bianco
CONFEZIONI DISPONIBILI	<ul style="list-style-type: none">- 2,5 Litri- 5 Litri- 14 Litri
CONSIGLI DI SICUREZZA	Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza. Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

REVISIONE: 04/2024

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

P.I. 01018170165



info@Microporosa.it
Microporosa.it