



ALTA CLASSE SATINATO

Idrosmalto murale di elevata qualità; di aspetto satinato, dona eleganza e raffinatezza alle pareti di camere e soggiorni grazie al prezioso effetto vellutato.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Composizione	A base di resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti e cariche selezionate.
Principali proprietà	Facile da applicare. Elevata copertura. Esente da solventi Elevata lavabilità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica (densità)	1.40 kg/dm ³
Parametri fisici secondo EN 13300	
Abrasiono ad umido	classe 1 (< 5 µm a 200 cicli)
Potere coprente	classe 1 (con una resa di circa 8 m ² /l) (≥ 99,5%)
Granulometria	S1 fine (< 100 µm)
Emissioni	Esente da solventi
Aspetto	G2 satinato (< 60 GU 60°) (ca. 25)

MODO DI IMPIEGO

Applicazione	a rullo, a pennello solo per profilare
Diluizione	diluire con il 15% in volume di acqua, pari a 150 ml per la confezione da 1 L e 750 ml per la confezione da 5 L.
Condizioni di applicazione	l'applicazione e l'essiccazione devono avvenire in condizioni di temperatura comprese tra +5°C e +30°C e con umidità relativa inferiore all'85%
Resa	circa 16 m ² /l per mano. La resa può variare in funzione delle caratteristiche di ruvidità, porosità ed assorbimento dei supporti e del sistema di applicazione adottato.
Essiccazione	Sovraverniciabile: dopo circa 4 - 6 ore. – Essiccazione definitiva: dopo circa 2 o 3 giorni

SISTEMI DI APPLICAZIONE

Il sistema di applicazione e la preparazione dei supporti devono essere valutati e scelti in funzione dello stato attuale e delle condizioni alle quali il supporto stesso sarà esposto.

Supporti

I supporti devono essere sani, puliti, asciutti e privi di efflorescenze saline, muffe, alghe o funghi.

Non dovranno essere sfarinanti o presentare parti in distacco. Per la pulizia delle superfici contaminate da microrganismi utilizzare Dulux Casa Pulita Spray o Casa Pulita Fissativo.

Preparazione dei supporti

Pulire i supporti e consolidare quelli sfarinanti. Riparare i difetti superficiali con l'applicazione di adeguati prodotti della linea Polyfilla. Non applicare il prodotto su intonaci nuovi per almeno 4 settimane. In caso di superfici rappezzate per le quali è necessario uniformare la trama superficiale, applicare una mano di un adeguato prodotto uniformante seguendo le indicazioni riportate nella rispettiva Scheda Tecnica.

Superfici nuove e assorbenti

Applicare una mano preliminare di Dulux Fissativo Universale & Isolante diluito al 400% in volume con acqua (aggiungere quindi 10 L di acqua per la confezione da 2,5 L e 20 L per la confezione da 5 L. Si consiglia di diluire il prodotto poco alla volta, utilizzando un contenitore con capienza idonea). Applicare due mani di Dulux Alta Classe Satinato diluito al 15% in volume con acqua.

Superfici già tinteggiate con finiture lavabili in buono stato

Applicare due mani di Dulux Alta Classe Satinato diluito al 15% in volume con acqua.

Superfici già tinteggiate con parti in fasi di distacco

Preparare adeguatamente il supporto, eliminando le parti in fase di distacco; stuccare le imperfezioni con l'applicazione di adeguati prodotti della linea Polyfilla. Carteggiare e spazzolare, quindi applicare un idoneo fondo consolidante a base solvente. Solo successivamente applicare due mani di Dulux Alta Classe Satinato diluito al 15% in volume con acqua.

ARTICOLI

Confezioni: 1L e 5L

Disponibilità colori: Bianco

NOTE

L'efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su anni di esperienza pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. Garantiamo che la qualità del lavoro realizzato con i nostri prodotti, soddisfa i requisiti d'idoneità previsti da Akzo Nobel Coatings S.p.A., a condizione che tutte le istruzioni da noi impartite siano correttamente seguite e il lavoro sia stato eseguito secondo perizia e professionalità. Nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata. L'acquirente è tenuto a verificare se i prodotti consegnati sono adatti per l'uso previsto. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA:

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Akzo Nobel Coatings SpA Decorative Paints

Via Pietro Nenni, 14

28053 Castelletto Sopra Ticino (NO)

T +39 0331 916611

servizio.clienti@akzonobel.com

