

## SCHEMA TECNICA

## IDROPITTURA LAVABILE ALTA COPERTURA INODORE



### Classificazione secondo

### norma EN 13300:

Spazzolatura ad umido classe	2	ISO 11998
Potere coprente classe	2	ISO 6504-3

**Idropittura formulata con emulsioni stirolo-acriliche, pigmento nero C.B. e carbonati selezionati. Caratterizzata da alta copertura, ottima resistenza all'abrasione, facile pennellabilità e distensione.**

Applicazione a pennello, rullo, airless. Applicare la pittura in due o più strati sottili, attendere almeno 4 ore tra una mano e l'altra. Essiccazione in superficie dopo circa due ore a 20°C. e 65% di U.R.. Massima resistenza dopo circa 15 giorni.

Applicare solo su fondi asciutti, puliti, esenti da polvere, efflorescenze ed agenti distaccanti. Sui supporti nuovi verificare l'assorbimento e la consistenza del sottofondo e trattare con una mano di fissativo MICRO FIX.

Sui supporti già tinteggiati assicurarsi del buon ancoraggio delle vecchie pitture, eventualmente raschiare, spazzolare accuratamente ed applicare una mano del fissativo più adatto a seconda delle condizioni del fondo.

**I supporti contaminati da muffe devono essere accuratamente spazzolati e bonificati mediante applicazione del prodotto MICROPOROSA SANI ACTION.**

### DATI TECNICI

Aspetto:	liquido denso
Colore:	bianco
Odore:	praticamente inodore
Valore limite VOC (Cat A/a) 30 g/l	Il prodotto pronto all'uso contiene al massimo: 20 g/l
Permeabilità al vapore	Sd = < 0.2 m. (norma DIN 52615)
Resistenza abrasione ad umido	> 1000 cicli (Scrub Test - norma DIN 53778)
Consumo:	resa media 8 - 10 mq./lt. per mano
Diluizione:	40 % prima mano, 25 % seconda mano, con acqua potabile
Temperatura minima di applicazione:	+5°
Stoccaggio:	oltre 1 anno al riparo dal gelo e calore eccessivo

Tutte le informazioni, raccomandazioni e suggerimenti che appaiono in questo bollettino riguardanti l'impiego dei prodotti, sono basate su prove e dati ritenuti attendibili, tuttavia è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità dei prodotti qui descritti per il loro specifico uso. Poiché l'effettivo utilizzo da parte di altri va oltre il nostro controllo, nessuna garanzia, esplicita o implicita, viene data in linea generale per quanto concerne gli effetti di tale impiego oppure per i risultati che si intendono ottenere e neppure si assume qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dall'impiego da parte di altri dei prodotti qui descritti senza il nostro specifico controllo. Nemmeno le informazioni qui riportate sono da interpretarsi come assolutamente complete, poiché ulteriori informazioni possono essere necessarie o consigliabili quando esistono particolari o eccezionali condizioni o circostanze di lavoro.

Il nostro personale tecnico è a disposizione per informazioni e chiarimenti e per la soluzione di problematiche specifiche.