



SCHEMA
TECNICA

MATPOWER

PITTURA MURALE LAVABILE PER INTERNI, SUPERCOPRENTE AD EFFETTO VELLUTATO OPACO E BUONA TRASPIRABILITÀ.

Classificazione secondo

norma EN 13300:

Spazzolatura ad umido classe

3

ISO 11998

Potere coprente classe

2

ISO 6504-3

Formulata con materie prime selezionate nel rispetto dell'ambiente e dell'utilizzatore:

- Copolimeri in emulsione ad alto potere legante, basso contenuto di monomero libero ed esenti da alchilfenolietossilati e formaldeide, a basso VOC.
- Biossido di titanio, extenders pregiati e carbonati selezionati.

Caratterizzata da elevato punto di bianco, ottima copertura ed opacità, buona resistenza all'abrasione, bassa presa di sporco e buona traspirabilità.

Applicabile su intonaci civili, pareti in gesso, pannelli prefabbricati, su pareti in cartongesso esenti da polvere.

Applicazione a pennello, rullo, airless. Applicare la pittura in due o più strati sottili, attendere almeno 4 ore tra una mano e l'altra. Essiccazione in superficie dopo circa due ore a 20°C. e 65% di U.R.. Massima resistenza dopo circa 15 giorni.

Applicare solo su fondi asciutti, puliti, esenti da polvere, efflorescenze ed agenti distaccanti. Sui intonaci nuovi verificare l'assorbimento e la consistenza del sottofondo e trattare con una mano di primer acrilico ISOLCRIL o PR 1000 nel caso di supporti sfarinanti. Sui supporti già tinteggiati assicurarsi del buon ancoraggio delle vecchie pitture, eventualmente raschiare, spazzolare accuratamente ed applicare una mano del fissativo più adatto a seconda delle condizioni del fondo.

I supporti contaminati da muffe devono essere accuratamente spazzolati e bonificati mediante applicazione del BONIFICANTE ANTIMUFFA s. 105.

Dati tecnici

Aspetto: liquido denso

Colore: bianco

Odore: praticamente inodore

Valore limite VOC (Cat A/a) 30 g/l Il prodotto pronto all'uso contiene al massimo: 20 g/l

Permeabilità al vapore Sd = < 0.2 m. (norma DIN 52615)

Consumo: resa media 8 mq./lt. per mano

Diluizione: 30 % prima mano, 20 % seconda mano, con acqua potabile

Temperatura minima di applicazione: + 5° C.

Stoccaggio: oltre 1 anno al riparo dal gelo e calore eccessivo

I MIGLIORI PROFESSIONISTI PER CONSIGLIARTI AL MEGLIO

SERVICE COLOR SRL

Reg. Impr., C.F. e P.IVA IT01018170165

R.E.A. BG 210805 - C.S. € 110.000 i.v.

IBAN IT 54 E 05034 53410 000 000 000 906

WWW.SERVICECOLOR.IT

SEDE

TORRE BOLDONE (BG)

24020 - Via Bruciata, 15

Tel. 035.344455

torrebaldone@servicecolor.it

FILIALE

BREMBATE (BG)

24041 - Via Veneto, 24/26

Tel. 035.801107

brembate@servicecolor.it