



CASALEGNO

impregnante

(Cod. 338. ...)

**SCHEDA
TECNICA**

Impregnante opaco per legno studiato per proteggere il supporto e ravvivarne la tinta. Lascia traspirare il legno. Non fa pellicola, quindi non è soggetto a sfogliare. Permette successive riverniciature con una semplice passata, senza ulteriori pretrattamenti.



CARATTERISTICHE

ASPETTO	Opaco.
COMPOSIZIONE	Resine alchidiche in soluzione.
VISCOSITA' FORD 4 20°C	16±2 sec
RESIDUO SECCO	22±2%

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: Legno a vista.

E' adatto per legni non trattati, sia all'esterno che all'interno, pregiati o poco pregiati, su perlinature, finestre, terrazzi, travi o steccati, mobili da giardino cassette in legno e palizzate.

Non ha odore sgradevole né durante l'applicazione né dopo l'essiccamento.

PREPARAZIONE SUPPORTI: Il supporto deve essere sano, pulito, asciutto, esente da tracce di sporco, grasso, ecc.... Qualora il supporto fosse un legno molto resinoso si consiglia un lavaggio con DILUENTE NITRO (Cod. 850.001) per togliere l'eccesso di resina. Su legni precedentemente verniciati procedere con l'asportazione meccanica, sabbatura o sverniciatura. Se il legno è stato precedentemente trattato con CASALEGNO IMPREGNANTE è sufficiente carteggiare e procedere con una nuova mano di CASALEGNO IMPREGNANTE.

E' pronto all'uso. Si consiglia di mescolare accuratamente ed applicare nel senso della venatura del legno.

CASALEGNO IMPREGNANTE lascia traspirare il legno, non fa pellicola e quindi non è soggetto a sfogliare.

E' sovraverniciabile con vernici, smalti alchidici e con la nostra finitura cerosa CASALEGNO CEROSA (Cod.: 247. ...).

	SUPPORTO NUOVO o SVERNICIATO	SUPPORTO NUOVO o SVERNICIATO	SUPPORTO GIA' TRATTATO	SUPPORTO GIA' TRATTATO
FONDO	CASALEGNO IMPREGNANTE (Cod.: 338. ...) 1 MANO	CASALEGNO IMPREGNANTE (Cod.: 338. ...) 1 MANO	CARTEGGIATURA + CASALEGNO IMPREGNANTE (Cod.: 338. ...) 1 MANO	CARTEGGIATURA + CASALEGNO IMPREGNANTE (Cod.: 338. ...) 1 MANO
FINITURA	CASALEGNO FINITURA (Cod.: 397. ...) 1 o 2 MANI A PIACIMENTO	CASALEGNO IMPREGNANTE (Cod.: 338. ...) 1 MANO	CASALEGNO FINITURA (Cod.: 397. ...) 1 o 2 MANI A PIACIMENTO	CASALEGNO IMPREGNANTE (Cod.: 338. ...) 1 MANO

ESSICCAZIONE	Fuori polvere 1 – 2 ore; secco in profondità 24 ore.
RESA	12-15 mq/l con una mano in funzione dell'assorbimento del supporto.
DILUIZIONE	Pronto all'uso.
ATTREZZI	Pennello, rullo, spruzzo o straccio.
STOCCAGGIO	Nel suo contenitore originale chiuso e a temperatura tra 5-40 °C.

COLORE

Vedi cartella colori CASALEGNO IMPREGNANTE. Viene prodotto anche nella Base TR (trasparente Cod.: 338.0TR)

tinteggiabile con il nostro Sistema Tintometrico.

CASATI® COLOR

La mazzetta di riferimento è Casati Trox (NCS).

CONFEZIONI DISPONIBILI: 0.750 Litri; 2,5 Litri (Base TR anche da 5 Litri); 16 Litri.

NOTE E AVVERTENZE GENERALI

SICUREZZA:

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Giu. 12; rev.: 03; Am/g ITA



Colorificio A. & B. CASATI Spa

Via Valpantena 59/B – 37142 VERONA

Tel. +39 045 550 244 - Fax +39 045 550414 C.Fisc./P.IVA 00222520231

www.casati.it casati@casati.it