

SCHEMA TECNICA

PITTURA MURALE PER INTERNI TRASPIRANTE ANTIMUFFA AD ALTA COPERTURA EXTRA BIANCO

**ATOSSICA – INODORE
ESENTE DA SOLVENTI**



Formulata con materie prime selezionate:

- emulsioni leganti a basso contenuto di monomero libero ed esenti da alchilfenolietossilati;
- biossido di titanio, extenders pregiati e carbonati selezionati;
- basso contenuto di sostanze organiche volatili (VOC);
- esente da formaldeide libera.

Caratterizzata da elevata bianchezza, elevata copertura, resistenza all'abrasione e ottima traspirabilità. Particolarmente indicata per tinteggiature pregiate in interni.

Applicazione a pennello, rullo, airless. Applicare la pittura in due o più strati sottili, attendere almeno 4 ore tra una mano e l'altra. Essiccazione in superficie dopo circa due ore a 20°C. e 65% di U.R.. Massima resistenza dopo circa 15 giorni.

Applicare solo su fondi asciutti, puliti, esenti da polvere, efflorescenze ed agenti distaccanti. Sui supporti nuovi verificare l'assorbimento e la consistenza del sottofondo e trattare con una mano di primer acrilico ISOLCRIL. Sui supporti già tinteggiati assicurarsi del buon ancoraggio delle vecchie pitture, eventualmente raschiare, spazzolare accuratamente ed applicare una mano del fissativo più adatto a seconda delle condizioni del fondo.

I supporti contaminati da muffe devono essere accuratamente spazzolati e bonificati mediante applicazione del BONIFICANTE ANTIMUFFA s. 105.

DATI TECNICI

Aspetto:	liquido denso
Colore:	bianco
Odore:	praticamente inodore
Valore limite VOC (Cat A/a) 30 g/l	Il prodotto pronto all'uso contiene al massimo: 20 g/l
Permeabilità al vapore	Sd = < 0.2 m. (norma DIN 52615)
Consumo:	resa media 8 - 10 mq./lt. per mano
Diluizione:	30 % prima mano, 20 % seconda mano, con acqua potabile
Temperatura minima di applicazione:	+5°
Stoccaggio:	oltre 1 anno al riparo dal gelo e calore eccessivo